

<b>KÓD PRODUKTU</b>	: <b>TM 893</b> 30°lesku
<b>POPIS</b>	: 2k – polyuretanový univerzální transparentní lak na parkety, schody a podlahy; základní i vrchní lak v jednom produktu
<b>VLASTNOSTI</b>	: univerzálnost a jednoduchost použití , vysoká odolnost vůči poškrábání, povrchová hebkost a výborné rozlití
<b>VYUŽITÍ</b>	: povrchová úprava parket, schodů a podlah válečkem, štětcem nebo stříkáním

**CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha	: 1000 g/l (+/-1)
Specifická váha 2.komponentu ( TX70)	: 930 g/l (+/-1)
Obsah sušiny 1.komponentu	: 50% (+/-1)
Obsah sušiny 2.komponentu	: 26% (+/-1)
Viskozita (DIN 53211 mm.6) při 20°C	: 22sec. (+/-2)
Stupeň lesku	: 30°
Kategorie produktu	: A/j
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu	: 518,5
Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu	: 0,44
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi	: 600,3-627,9

**PŘÍPRAVA :**

TM 893	: 100 hmot.částí
TX 70	: 50 "
TZ35	: 10-30%

**CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :**

Obsah sušiny po natužení	: 42% (+/-2)
Doba zpracovatelnosti	: 2hod. při 20°C

**POVRCHOVÁ ODOLNOST : EXCELENTNÍ****APLIKACE :**

Válečkem nebo štětcem	: 120-150g/m <sup>2</sup> v každé vrstvě
Sušení při 20°C	: 12 hod. kompletní zatvrdnutí

**PŘÍKLADY DOPORUČENÝCH ZPŮSOBŮ APLIKACE :**

Podklad	: různé
Mořidlo	: PF5/série – stříkací mořidlo série ILVALUX
Základ	: TM 893 1 vrstva
Vrchní lak	: TM 893 1 vrstva

**POZNÁMKY :** Při použití produktu válečkem přimíchejte do produktu zpomalovací aditivum TZ02

**ZÁRUČNÍ DOBA :** 24 měsíců od data výroby, v originálním balení.

**SKLADOVATELNOST :** Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C.  
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.