

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>KÓD PRODUKTU</b> | <b>: TO 0/SERIE</b>   |
| <b>POPIS</b>        | <b>: POLYURETANOVÝ TRANSPARENTNÍ<br/>MATNÝ VRCHNÍ LAK</b>               |
| <b>VYUŽITÍ</b>      | <b>: LIŠTY,RÁMEČKY,PROFILOVANÉ<br/>A ZAOLENÉ ČÁSTI, DESKY, NÁBYTEK.</b> |

**CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Specifická váha  | : 990 g/l (+/-20) |
| Obsah sušiny 1.komponentu                                  | : 46% (+/-2)      |
| Obsah sušiny 2.komponentu                                  | : 26% (+/-2)      |
| Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C                       | : 53sec. (+/-1)   |
| Kategorie produktu   | : A/e             |
| Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu        | 525,29 – 533,81   |
| Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu            | 0,45              |
| Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi | 605,19 – 636,68   |

Rozmezí je dáno použitím výrobku dle stupně lesku.

**PŘÍPRAVA :**

|            |                  |
|------------|------------------|
| TO 0/série | : 100 hmot.částí |
| TX 56      | : 50 "           |
| TZ 33      | : 10-30 "        |

**CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C | : 15sec. (+/-2)   |
| Obsah sušiny po natužení             | : 39% (+/-2)      |
| Doba zpracovatelnosti                | : 4 hod. při 20°C |

**APLIKACE :**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Stříkací pistolí a polevem | : 120-140 g/m <sup>2</sup> v jedné vrstvě |
| Sušení při 20°C            | : 18hod.- kompletní zatvrdnutí            |

|                     |         |        |
|---------------------|---------|--------|
| <b>Stupně lesku</b> | TO 00   | = 100° |
|                     | TO 0080 | = 80°  |
|                     | TO 01   | = 65°  |
|                     | TO 02   | = 50°  |
|                     | TO 03   | = 35°  |
|                     | TO 04   | = 25°  |
|                     | TO 05   | = 15°  |
|                     | TO 06   | = 10°  |
|                     | TO 07   | = 5°   |

**PŘÍKLAD DOPORUČENÉ APLIKACE :**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Podklad                     | : různé  |
| Tónovací odstín ( mořidlo ) | : PF 5/colore na bázi rozpouštědla                               |
| Základ                      | : TA - transparentní polyuretanový anebo polyesterový TG nebo TC |
| Vrchní lak                  | : TO 0/série matný transparentní                                 |

**POZNÁMKY :**

Aplikace stříkací pistolí je vhodná pro dosažení otevřeného i zavřeného póru. Při aplikaci polevem, která je vhodná jen pro dosažení podkladu s pórem zavřeným, udržujte viskozitu 16-20sec. F.4 a použijte filtr - cuno 50mikronů.  
Pro eventuální potřeby lepšího rozprostření, ředit směsí TZ 33 / TZ 14 (ředidlo/zpomalovač). Při kompenzaci zimního prostředí můžete použít urychlovač 1%TV17



**ZÁRUČNÍ DOBA :** 12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

**SKLADOVATELNOST :** Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C. Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.